

EXTRA 30



**HOCHLEISTUNGSZEMENTKLEBER
MIT LANGER OFFENZEIT
UND OHNE ABRUTSCHEN;
IDEAL FÜR FEINSTEINZEUG**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Klebstoff in Pulverform für Innen- und Außenbereiche mit optimaler Haftfestigkeit auf gesinterten Keramikfliesen, guter Verformbarkeit und ohne senkrechtes Abrutschen.
- Wasser-, frost- und wärmebeständig.
- Besonders geeignet für Bodenbeläge mit Dauerbeanspruchung und für das Über-einanderverlegen von Keramikfliesen auf Keramikfliesen, Fliesen mit Marmoreinlegern und Natursteinen.
- Klassifizierung gemäß EN 12004: Zugehörigkeitsklasse C2TE.

ANWENDUNGSBEREICH

- Im Innen- und Außenbereich zum Verlegen von Feinsteinzeug und allen Arten von Keramikfliesen und Steinmaterialien auf Putz und Zementestrichen.
- Übereinanderverlegen von Keramikfliesen auf stabilen Keramikfliesen, Fliesen mit Marmoreinlegern und Natursteinen.
- Verlegen von Keramikfliesen (max. Format 900 cm²) auf Böden mit Fußbodenheizung.
- Verlegen von Keramikfliesen auf Balkonen und Terrassen.
- Verlegen von Keramikfliesen auf Gipskartonplatten.

SPEZIFIKATION

Bodenbeläge und Wandverkleidungen für Innen- und Außenbereiche aus gesintertem Material müssen auf Zementuntergründen oder auf Altböden verlegt werden und mit einem Einkomponentenklebstoff in Pulverform und mit Mischbindemitteln, wie **EXTRA 30** der Firma **ADESITAL S.p.A.** verarbeitet werden.

TECHNISCHE DATEN (bei +23°C und 50% R.F.)

Form	pulverförmig
Farbe	weiß/grau
Lagerung	12 Monate in Originalverpackung an einem trockenen Ort
Brennbarkeit	nein
Mischungsverhältnis	6,0 - 6,5 l Wasser pro 25 kg EXTRA 30
Verarbeitungszeit	mehr als 8 Stunden
Spezifisches Gewicht	1,6 kg/l
pH-Wert der Masse	>12
Anwendungstemperatur	von + 5°C bis + 35°C
Offenzeit	> 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit	60 Minuten
Betretbar	nach 24 Stunden
Verfugung	nach 24 - 36 Stunden
Endfestigkeit	nach 14 Tagen

EIGENSCHAFTEN

Verformbarkeit	gut
Trockenhaftfestigkeit	1,8 MPa
Haftfestigkeit nach Wärmeeinwirkung	1,7 MPa
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	1,2 MPa
Haftfestigkeit nach Frost-/Tauzyklen	1,4 MPa

VERBRAUCH von 2 bis 5 kg/m²

LIEFERFORM **EXTRA 30 WEISS und GRAU**

25-kg-Sack